

## Texo Compound

## وصف المنتج

## النوع

هذا المنتج عبارة عن طلاء تأسيس مائي خارجي. ذو أساس مائي أكريليك كوبوليمر

## الصفات والمزايا

هذا المنتج مصنوع خصيصاً ليوفر أسطحًا زخرفية، يغطي التموجات السطحية.

## الاستخدام الموصى به

مثالي لتقديم طبقة نسيجية في أنظمة تكسوتابل الأكريليك.

## السطح

جص أسمنتي، وخرسانة، والبناء الطروبي، والأسطح الممونة وغير ذلك.

يجب أن يتناسب السطح المنوي طلائه بالقدرة الكافية لتحمل الدهان، لذلك يجب معالجة أي نوع من الشقوق أو التغوب أو التقوسات قبل المباشرة بعملية الدهان.

## بيانات المنتج

## حجم التعبئة

4 لتر و 18 لتر  
مصر : 10 لتر و 20 لتر  
عمان : 17 لتر

## الألوان

أبيض  
المواد الصلبة حسب الحجم  
نطري ± 2 % الحجم

## الوزن النوعي

نطري 1.8

## المواد العضوية الطيرية (VOC)

ISO 11890 EU g/l 0

المواد العضوية الطيرية (VOC) ملاحظات هذه القيمة نظرية، وسوف تختلف حسب نوع الإختبار ، دقة المعدات وظروف الإختبار.

## بيانات التطبيق

## يمكن تطبيق المنتج بواسطة

عن طريق الرش : باستخدام مدفع الرذاذ المعتمد على الجاذبية أو أي جهاز مناسب.

يرجى الرجوع إلى جوتن للحصول على معلومات إضافية، أو حسب الحاجة.

## تنظيف أدوات الطلاء

الماء

## سمك الطلاء لكل طبقة

### مجموعة الموصى نموذجي

سمك طبقة الطلاء الجافة

سمك الطبقة الرطبة

سوف تختلف سمك الطبقة وتحسب كمتوسط.

معدل الفرد النظري

يعتمد معدل الفرد على سمك طبقة الطلاء المطلية، نوع لمس السطح، ومسامية السطح، والعوب ودرجة الحرارة، والفقد أثناء الطلاء وغير ذلك.

.application trial a by site at confirmed be can consumption average The

## مُخفِّف

الماء

## التخفيف

الحد الأقصى 10%

## الظروف أثناء الاستعمال

يجب أن تكون درجة حرارة السطح أقل من 10 درجات مئوية كحد أدنى و3 درجات مئوية على الأقل فوق درجة التكتف الخاصة بالهواء، ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية المقيدة بالمحيط المجاور للسطح. تُعد التهوية الجيدة مطلباً أيضاً في المساحات الضيقة لضمان جفاف مناسب.

## زمن الجفاف

رتبط فترات الجفاف بشكل علم بحركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الطلاء وعدد طبقات الطلاء وسوف تتأثر بها طبقاً لذلك.

1. البيانات الموصى بها مخصصة لحالة إعادة الدهان بنفس نوع الطلاء العام.

2. في حالة التطبيق المتعدد للطبقات، تتأثر فترات الجفاف بعد الطبقات المطلية السابقة وتتابعها وإجمالي سمكها.

3. يجب أن يكون السطح جافاً وخلالياً من الملوثات قبل دهن طبقة الطلاء اللاحقة.

يتم قياس مدة التجفيف من خلال القيم التالية:

50% الرطوبة النسبية

درجة حرارة السطح

40 °C      23 °C      10 °C

جاف السطح (عند التمس)

شديد الجفاف

تجفيف الطلاء الزائد، الحد الأدنى

6 h      10 h      20 h

4 d      7 d      14 d

1 d      3 d      6 d

## توجيهات الاستخدام

### إعداد السطح

يجب أن تكون طبقة السطح سليمة ونقية وجافة وخالية من الغبار والزيت والشحوم وثغاء الخرسانة وغير ذلك. ويجب إزالة جميع آثار العوامل التي تفرز الرغوة. وينصح بإجراء صنفرة حقيقة بمادة صنفرة مناسبة قبل إجراء الطلاء. ويجب إزالة أي جزيئات غبار/جزيئات هشة ناتجة عن ذلك.

### نظام الطلاء الموصى به

#### البلاط

طبقة 1: Primer Resistant Alkali Jotashield أو Primer Tex ,Primer Emulsion Acrylic

#### دهان التأسيس

طبقة 1: Compound Texo

#### دهان للطبقة الخارجية

Jotacryl أو دهانات جوتأشيل الطبقة النهائية : 2 طبقة (طبقات)

### الملاحظات

قد تكون بعض الأنظمة الأخرى محددة حسب منطقة الاستعمال.

يجب خلط محتويات العبوات التي تحمل أرقام تشغيلات مختلفة معاً قبل الاستعمال.

يرجى الرجوع إلى إدارة المبيعات الإنذارية للاستشارة الفنية.

يتوافر هذا المنتج في: الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الكويت، قطر، عمان، مصر، ليبيا وتركيا

### التخزين

ينبغي تخزين المنتج طبقاً للقوانين الوطنية. تتمثل شروط التخزين في أن تحفظ الحاويات في مكان جاف بارد بتهوية جيدة وبعيداً عن مصدر الحرارة والإشتعال. يجب الاحتفاظ بالحاويات مغلقة بإحكام.

### الصحة والسلامة

يرجى مراعاة المحاذير البيئية والوقائية المعروضة على الحاوية.

تم إصدار نشرة بيانات سلامة المادة للمنتج.

وتشتمل نشرة بيانات السلامة الخاصة بالمنتج على المعلومات المفصلة المتعلقة بأخطار الصحة والسلامة والإجراءات الوقائية المتعلقة باستعمال هذا المنتج.  
إجراءات الإسعافات الأولية، ارجع للقسم 4.

المناولة والتخزين، ارجع للقسم 7.

معلومات النقل، ارجع للقسم 14.

المعلومات التنظيمية، ارجع للقسم 15.

### إخلاء المسؤولية

تم تقديم المعلومات الواردة في هذا المستند وفقاً لأحدث المعلومات المتوفرة لدى شركة Jotun، وبناءً على الاختبارات المعملية والخبرة العملية. تعتبر منتجات Jotun من السلع شبه الجاهزة، وباعتبارها كذلك، فإن هذه المنتجات دافعاً ما يتم استخدامها وفقاً لشروط معينة تحت رقابة شركة Jotun. ولا تضمن شركة Jotun أي شيء سوى جودة المنتج نفسه. تحيط شركة Jotun بالحق في تغيير البيانات المقدمة دون إخطار مسبق. وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بمدى ملاءمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة ولل استخدامات المحددة. وفي حالة التضارب بين إصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.

وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بمدى ملاءمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة ولل استخدامات المحددة.

إصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.